

DINITROL 81

Universell einsetzbares Korrosionsschutzmittel

DINITROL 81 bildet einen klebfreien Wachsfil, der auch bei geringer Filmstärke einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet. Das Produkt eignet sich besonders für Anwendungen in elektrischen Anlagen und wo galvanische Korrosion ein Risiko darstellt.

» Wachsartiger Film - nicht klebrig

» Gegen galvanische Korrosion

» Permanent oder temporär

» Thixotropisch



Equipment

DINITROL Sprühwerkzeug UBS 1-P
Art. Nr. 1700700

DINITROL Sprühwerkzeug UBS/HR GSI
Art. Nr. 1701900

**DINITROL Pumpeneinheit
für 20 L Eimer**
Art. Nr. 1705100

DINITROL Airless Pumpe 1:26
Art. Nr. 1705900

DINITROL 81

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
11251	500 ml	Sprühdose	Milchig transparent
11122	20 L	Eimer	Milchig transparent
11121	60 L	Fass	Milchig transparent

DINITROL 81

Technische Details

Produktbeschreibung

Nach Verdunstung des Lösemittels hinterlässt DINITROL 81 einen transparenten, harten und wachsartigen Film, der sich ideal als Schutzbeschichtung eignet und dennoch leicht eine Inaugenscheinnahme der Metalloberflächen, das Ablesen von Etiketten, Zahlen, usw. ermöglicht.

Anwendung

DINITROL 81 ist für den Schutz von Oberflächen aus Stahl und anderen Metallen während Lagerung und Transport geeignet, insbesondere wenn ein farbloser, transparenter und schmierfreier Film gewünscht ist. DINITROL 81 kann auch für den Schutz von lackierten Oberflächen verwendet werden.

Verarbeitung

DINITROL 81 wird üblicherweise durch Sprühen, Pinseln oder Eintauchen auf die saubere, trockene Oberfläche aufgetragen. Es können dabei normale Sprühvorrichtungen oder auch Hochdruckgeräte verwendet werden. Während der Lagerung, Anwendung und Trocknung müssen die selben Maßnahmen ergriffen werden, wie für Farben und Lacke. Die empfohlene Anwendung und Produkttemperatur beträgt 15 – 30°C.

Vor Verwendung aufhören!

Untergrund Vorbehandlung

DINITROL 81 ist auf sauberen, trockenen und korrosionsfreien Oberflächen aufzubringen.

Überarbeitung / 2-Schicht-Verarbeitung

DINITROL 81 darf nicht überlackiert werden. Es kann in mehreren Schichten aufgetragen werden und ist mit sich selbst reparierbar. Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

Lagerung

Kühl und trocken gelagert ist das Produkt in der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 2 Jahre haltbar.

Sicherheitsvorkehrungen

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrgutklassifizierung

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

Farbe	milchig transparent
Filmtyp	wachsartig
Dichte bei 23°C	770 kg/m ³
Viskosität bei 23°C (DIN 4 Becher)	17 Sekunden (Thixotropie vollständig aufgebrochen)
Trockenmassengehalt	21% nach Gewicht
Flammpunkt	24°C
Aromatenteil im Lösungsmittel	< 0,5%
Empfohlene Trockenfilmstärke	25 µm
Nassfilmstärke	160 µm
Trockenzeit	30 Minuten
Einfluss auf den Lack	kein
Reinigung	Kohlenwasserstofflösungsmittel
SST	50 Micron, 1000 Std.
Haltbarkeit	24 Monate

Spray - Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229; STOT SE 3; H336; Aquatic Chronic 3; H412

Liter - Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 3; H226; STOT SE 3; H336;
Asp. Tox. 1; H304; Aquatic Chronic 3; H412

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.