

DINITROL 482

Lösemittelhaltige schwarze Unterbodenbeschichtung

DINITROL 482 ist eine lösemittelhaltige, bitumenbasierte Unterbodenbeschichtung verwendet für vollständige oder teilweise Unterboden. Auch für kleinere Anwendungen in Werkstätten geeignet.

- » **Black**
- » **Schnelltrocknend**
- » **Flexibel bei niedrigen Temperaturen**
- » **Steinschlagfestigkeit**
- » **Langzeit-Korrosionsschutz**
- » **Beständig**



Equipment

DINITROL Sprühwerkzeug UBS 1-P
Art. Nr. 1700700

DINITROL Pumpeneinheit für 20 L Eimer
Art. Nr. 1705100

DINITROL Sprühwerkzeug UBS/HR GSI
Art. Nr. 1701900

DINITROL Airless Pumpe 1:26
Art. Nr. 1705900

DINITROL 482

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
11015	1 L	Dose	Schwarz
11033	500 ml	Spraydose	Schwarz
11369	208 L	Fass	Schwarz

DINITROL 482

Technische Details

Produktbeschreibung

DINITROL 482 ist ein schwarzer Universal-Korrosionsschutz, mit dem der Anwender eine hohe Filmdicke erreichen kann. Das Produkt auf Kautschuk-Bitumen-Basis bietet Langzeitschutz und hohe Abriebbeständigkeit. DINITROL 482 erzeugt nach dem Abläufen eine schwarze, elastische und sehr verschleißfeste Schutzschicht mit ausgezeichneter Beständigkeit gegenüber Streusalz.

Anwendung

DINITROL 482 ist eine auf Bitumen basierende Unterbodenbeschichtung für Anwendungen in Werkstätten und anderen Einrichtungen, in denen kleine Anwendungen durchgeführt werden.

Verarbeitung

Das Produkt kann mit einer Airmix-Handspritzpistole oder mit der Airless-Hochdruckpumpe verarbeitet werden (Airmix wird empfohlen). Vor der Verwendung von DINITROL 482 sollten die zu behandelnden Flächen sorgfältig gereinigt werden, um Verunreinigungen, Öl und alte lose unter Körperbeschichtungen zu entfernen. Die Struktur der Oberfläche kann durch Änderung des Luftdrucks und des Spritzabstandes beeinflusst werden. Wenn eine glatte Oberfläche ist, kann das Material mit einem niedrigen aromatischen Weißgeist verdünnt werden. Die empfohlene Anwendung und Produkttemperatur beträgt 15-30°C.

Vor Verwendung aufrühren!

Untergrund Vorbehandlung

Kann in einem Zweischichtsystem mit z.B. DINITROL ML oder DINITROL 3650 aufgetragen werden.

Überlackierbarkeit

Das Produkt ist nicht überlackierbar.

Lagerung

Das Produkt sollte bei Temperaturen zwischen + 10°C und +30°C gelagert werden. Kühl und trocken gelagert ist das Produkt in der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 2 Jahre haltbar.

Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

Sicherheitsvorkehrungen

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrgutklassifizierung

Weitere Informationen finden Sie in Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

Farbe	schwarz
Filmtyp	Hartwachs
Dichte bei 23°C	1090 kg/m³
Viskosität bei 23°C	500 mPas
Trockenmassengehalt	65% nach Gewicht
Flammpunkt	6°C
Empfohlene Trockenfilmstärke	300 – 1000 µm
Trockenzeit	0,5 – 4 Stunden
Kältestabilität	- 20°C
Einfluss auf den Lack	kein negativer Einfluss
Reinigung	Testbenzin
Hitzeresistenz	> 130°C
Salzsprühtest	1500 Std. bei 500 µm Trockenfilmstärke
Anwendungstemperatur	15 – 30°C
Gebindegröße	500 ml Sprühdose, 1 Liter, 208 Liter

Spray - Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229; Asp. Tox. 1; H304; Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE 3; H336; Aquatic Chronic 3; H412

Liter - Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225; STOT SE 3; H336; Aquatic Chronic 2; H411

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.