

DINITROL L 142

UV-stabiler Lackschutz

DINITROL L 142 schützt das lackierte Metall vor UV-Strahlung, aggressiv Chemikalien und Luftverschmutzung während des Transports und der Lagerung. Selbst nach einem Jahr unter schweren Bedingungen ist die Folie mit einem organischen Entfetter leicht entfernbar. Andere Details, die üblicherweise in Autos verwendet werden, wie z. B. Gummi, Kunststoffe und Aluminium, werden nicht beeinträchtigt. Das Produkt trocknet in wenigen Minuten, hält leicht Regen oder Spritzwasser stand und hat einen niedrigen Aromatengehalt. Es ist zum Schutz von neu lackierten Autos oder ähnlichen lackierten Oberflächen bestimmt.

» **Milchig transparent**

» **Schützt vor Chemikalien**

» **Schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen**

» **Entfernbar nach Schutzzeit**



Equipment

DINITROL Sprühwerkzeug UBS 1-P
Art. Nr. 1700700

DINITROL Sprühwerkzeug UBS/HR GSI
Art. Nr. 1701900

DINITROL Pumpeneinheit für 20L Kanister
Art. Nr. 1705100

DINITROL Airless Pump 1:26
Art. Nr. 1705900

DINITROL L 142

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
11257	208 L	Fass	Weiß

DINITROL L 142

Technische Details

Produktbeschreibung

DINITROL L 142 schützt das lackierte Metall vor UV-Strahlung, aggressiven Chemikalien und Verschmutzungen aus der Atmosphäre während Transport und Lagerung.

Selbst nach einem Jahr unter widrigen Bedingungen lässt sich der Film einfach mit einem organischen Entfetter entfernen. DINITROL L142 greift keine anderen häufig bei Fahrzeugen verwendeten Materialien an, wie Gummi, Plastik oder Aluminium.

DINITROL L142 hat einen geringen Anteil an Aromaten. Das Produkt trocknet in Minuten und widersteht leicht Regen oder Wasserspritzern.

Anwendung

DINITROL L142 ist für den Schutz neu lackierter Fahrzeuge oder anderer ähnlicher lackierter Oberflächen geeignet. DINITROL L142 kann auch in kleinen Bereichen als vorübergehender Korrosionsschutz verwendet werden.

Verarbeitung

DINITROL L 142 wird durch Sprühen aufgetragen. Es kann mit Hochdruck-, Niederdruck- oder Luftsprühgeräten aufgetragen werden.

Vor Verwendung aufhören!

Untergrund Vorbehandlung

Die Oberfläche muss zum Applizieren sauber und trocken, grundiert oder lackiert sein.

Überarbeitbarkeit

DINITROL L-142 ist nicht überlackierbar.

Lagerung

Das Produkt sollte bei Temperaturen zwischen + 10°C und +30°C, an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden. Im ungeöffneten Originalzustand ist das Produkt mindestens 2 Jahre Haltbarkeitsdauer.

Sicherheitsvorkehrungen

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrgutklassifizierung

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

Technische Daten

Farbe	transparent
Filmtyp	nicht klebend, wachsartig
Dichte bei 23°C	770 kg/m ³
Viskosität bei 23°C (DIN 2 Becher)	50 Sekunden
Trockenmassengehalt	9% nach Gewicht
Flammpunkt	40°C
Aromatenanteil im Lösungsmittel	< 0.5 %
Empfohlene Nassfilmstärke	110 µm
Empfohlene Schichtstärke	10 Mikrometer trocken
Trockenzeit	60 – 120 Minuten
Kältestabilität	- 40°C
Einfluss auf den Lack	kein
Reinigung	Kaltentfetter
Hitzeresistenz	> 90°C
Haltbarkeit	24 Monate
Erhältlich in	208 L Fass / Container

Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226; Asp. Tox. 1; H304; STOT SE 3; H336

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.