REPARIEREN

DINITROL 8520 Rallye AC Satin

Lackspray Schwarz, seidenmatt

DINITROL 8520 Rallye AC Satin Spray schwarz seidenmatt ist ein schnelltrocknender 1-C Acryllack mit hoher Deckkraft.

- » Schwarz matt
- » Dekorativer und schwarzer halbglänzender Farbschutz (kleine Flächen)
- » Schnelle Härtung
- » Grifffest trocken in 20 – 30 Minuten (20°C)
- » Einfache Bedienung und schnelle Weiterverarbeitung

Equipment

INDUSTRIE NITRIL-HANDSCHUHE XL
Art. Nr. 1734100

DINITROL 8510 Acrylac Silver

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
14087	400 ml	Spraydose	Schwarz matt

a brand of DINOL

DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

08.2024

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

DINITROL 8520 Rallye AC Satin

Technische Details

Produktbeschreibung
DINITROL 8520 Rallye AC Satin Spray schwarz semi-gloss ist ein schnelltrocknender 1K-Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und schneller Trocknung.

Amwendung
DINITROL 8520 Rallye AC Satin Spray schwarz wird im Kfz-Bereich, Industrie, Haushalt angewendet. Es eignet sich für Teillackierungen von metallischen Flächen wie Eisen und Buntmetallen, sowie Kunststoffen, Keramik, Holz usw., Neulackierungen von Stahlfelgen bei Kraftfahrzeugen.

Vor Gebrauch die Dose schütteln (1 – 2 Minuten) bis die Mischkugel gut hörbar ist, danach das Material im Kreuzgang gleichmäßig aufsprühen. Bei kleinen Flächen kann auch mit kreisenden Bewegungen gesprüht werden. Der Sprühabstand soll ca. 20 – 30 cm betragen. Um evtl. Verstopfen zu vermeiden, Dose nach Gebrauch mit Ventil nach unten halten und kurz reines Gas sprühen.
Die Trocknungszeit bis zur Grifffestigkeit beträgt je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke 20 – 30 Minuten.

Vorbehandlung Untergrund
Der Untergrund muss sauber, fett- staub- und rostfrei sein. Alte verwitterte Farben müssen entfernt werden. Gesunde Restlacke sollten matt geschliffen werden. Bei saugenden Untergründen, wie z.B. Holz, sollte ein Porenfüller vorgestrichen werden, um ein Abwandern des Lackbindemittels in den Untergrund zu vermeiden. Auch ein dünner Voranstrich mit dem Sprühlack kann zur Versiegelung einer saugenden Oberfläche aufgetragen werden.

Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

Technische Daten

Farbe	schwarz
Basis	Acrylharz
Dichte	0,78 g/cm³
Flammpunkt	< - 10°C
Trocknungszeit (Grifffest bei 20°C)	ca. 20 Min. / 50 µ
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	17 °C – 25°C
Treibgas	Propan / Butan
Lagerung	kühl und trocken
Lagerzeit	24 Monate
Reinigung	NC - Verdünner oder Acrylverdünner
Verpackung	400 ml Spraydose

Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE 3; H336

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.