SCHÜTZEN

DINITROL 4941 T

Unterbodenschutz

DINITROL 4941 T ist ein Unterbodenprodukt für die Behandlung von Fahrzeugen während der Produktion, in Importanlagen und für den Reparaturmarkt. Bei Anwendung auf einer sauberen, trockenen Oberfläche haftet es sowohl an lackierten als auch an mit PVC oder ähnlichem beschichteten Flächen.

- » Schwarz
- » Extra trockener Film
- » Hohe Temperaturbeständigkeit
- » Nicht klebrig
- » Geeignet für tropische Gebiete
- » Widerstandsfähiger Universalfilm
- » Gute Abriebfestigkeit

Equipment

DINITROL Sprühwerkzeug HS 1-P
Art. Nr. 1700700

DINITROL Pumpeineinheit für 20 L Eimer
Art. Nr. 1705100

DINITROL Sprühwerkzeug UBS/HR GSI
Art. Nr. 1701900

DINITROL Airless Pumpe 1:26
Art. Nr. 1705900

DINITROL 4941 T

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
11180	208 L	Fass	Schwarz

a brand of DINOL

DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

08.2024

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

SCHÜTZEN

DINITROL 4941 T

Technische Details

Produktbeschreibung
DINITROL 4941 T bietet einen trockenen Film bei höheren Umgebungstemperaturen, wie beispielsweise in den tropischen Gebieten der Erde. DINITROL 4941 T ist ein Unterbodenprodukt für die Behandlung von Fahrzeugen während der Produktion, in Importanlagen und für den Reparaturmarkt. Bei Anwendung auf einer sauberen, trockenen Oberfläche haftet es sowohl an lackierten als auch an mit PVC oder ähnlichem beschichteten Flächen.

Anwendung
Zink, Gummi und Plastik bleiben vollständig unbeeinträchtigt. Eine saubere und ökonomische Behandlung in der Produktion ist durch die einfache Anwendbarkeit des Produktes und den hohen Trockenmasseanteil gewährleistet.
DINITROL 4941 T eignet sich für eine Verwendung bei Ersatzteilen, Maschinen und Eisen- und Strahlstrukturen in sehr korrosiven Umgebungen.

Verarbeitung
DINITROL 4941 T wird mit manuellen oder automatischen Verarbeitungsgeräten aufgetragen (Airless oder Airmix).
Vor Verwendung aufrühren!

Untergrund Vorbehandlung
DINITROL 4941 T kann direkt auf saubere, trockene und korrosionsfreie Untergründe aufgetragen werden.

Überarbeitung / 2-Schicht-Verarbeitung
DINITROL 4941 T kann nicht überlackiert werden. Bei vorhandener Korrosion ist vorher DINITROL ML oder ein DINITROL Hohlraumwachs aufzutragen. Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

Lagerung
DINITROL 4941 T sollte bei Temperaturen zwischen + 10°C und +30°C gelagert werden. Kühl und trocken gelagert ist das Produkt in der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 2 Jahre haltbar.

Sicherheitsvorkehrungen
Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrgutklassifizierung
Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

Farbe	schwarz
Filmtyp	Hartwachs
Dichte bei 23°C	1110 kg/m^3
Viskosität bei 23°C	1350 mPas
Trockenmassengehalt	69% nach Gewicht
Flammpunkt	36°C
Empfohlene Trockenschichtstärke	300 – 500 µm
Empfohlene Nassfilmstärke	650 µm
Trockenzeit	6 – 12 Std. berührungsfest
Kältestabilität	- 20°C
Hohe Temperaturbeständigkeit 300 µm DFT	> 300°C keine Bewegungen
Reinigung	Kohlenwasserstofflösungsmittel
Salzsprühtest 300 µm DFT	1500 Stunden
Erhältlich in	208 L Fass

Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 3; H226; STOT SE 3; H336

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.