REPARIEREN

DINITROL 6055 IQ

Verdünner für Polyesterspachtel DINITROL 6058 IQ

DINITROL 6055 IQ ist ein spezieller Verdünner für den Polyesterspachtel DINITROL 6058 IQ. Der Verdünner dient zur Erzielung einer glatteren Konsistenz auf großen Flächen und ist ein Reaktivverdünner.

- **Transparent**
- **Verdünner zur Einstellung der Viskosität von 2K Polyesterspachtel**
- **Speziell für DINITROL 11003 IQ LW FR, DINITROL 6058 IQ**

Equipment

INDUSTRIE NITRIL-HANDSCHUHE XL
Art. Nr. 1734100

DINITROL 6055 IQ

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
13122	5 L	Kanister	Transparent

a brand of DINOL

DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

07.2025

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

DINITROL 6055 IQ

Technische Details

Produktbeschreibung
DINITROL 6055 IQ ist ein Spezialverdünner für den Polyesterspachtel DINITROL 6058 IQ. Der Verdünner wird angewendet, wenn bei großen Flächen eine geschmeidigere Konsistenz gewünscht wird. DINITROL 6055 IQ ist ein Reaktivverdünner, der bei der Härtung des Spachtels zu über 80% mit polymerisiert. Er kann je nach Zugabemenge eine leichte Schrumpfung der Spachtelmasse verursachen. Die Zugabemenge sollte 10% nicht übersteigen, da größere Zugabemengen die Haftung zum Untergrund und die Aushärtung des Spachtels beeinträchtigen können.

Achtung:
Dieser Verdünner für DINITROL Polyesterspachtel ist nicht geeignet zur Verdünnung von 2 K Acryllacken, Alkydharzlacken, 2 K Acrylfüllern oder 1K Basislacken. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

Technische Daten

Farbe	transparent
Basis	Flüssigkeit
Dichte	0,9 kg/l
Flammpunkt	< 21°C
Wasserlöslich	nein
Einsatzmenge	3 – max. 10%
Erhätlich in	5 L

Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 3; H226; Acute Tox. 4; H332; Asp. Tox. 1; H304; Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2; H319; Repr. 2; H361d; STOT SE 3; H335; STOT RE 1; H372; Aquatic Chronic 3; H412

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.