DINITROL 444 ZINCPRIME SPRAY

Zinkfarbe Spray, hell

DINITROL 444 Zincprime Spray ist ein schnelltrocknendes Korrosionsschutzprodukt mit Langzeitwirkung für alle Metalle. Die Materialkombination aus metallischen Zink- und Aluminiumpigmenten macht dieses Produkt besonders anwenderfreundlich, da es im Gegensatz zu reinen Zinkstaubfarben optisch auf verzinkte Oberflächen abgestimmt ist. DINITROL 444 Zinkfarbe Sprühlicht sorgt für sparsame Dosierung.

- » Aluminiumfarbig
- » Leitfähige Zwischenschicht zum Punktschweißen
- » Nach 60 Minuten überlackierbar
- » Beschädigte Zinkschicht & Korrosionsschutz verbessern

Equipment

INDUSTRIE NITRIL-HANDSCHUHE XL
Art. Nr. 1734100

DINITROL 444 Zincprime Spray

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
14079	500 ml	Spraydose	Aluminium

a brand of DINOL

DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

12.2025

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

REPARIEREN

DINITROL 444 ZINCPRIME SPRAY

Technische Details

Produktbeschreibung
DINITROL 444 Zinkfarbe hell Spray ist ein schnell trocknender Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung für alle Metalle. Die Materialkombination von metallischem Zink und Aluminiumpigmenten macht das Produkt besonders anwenderfreundlich, da es im Gegensatz zu reinen Zinkstaubfarben optisch einer verzinkten Fläche angepasst ist. DINITROL 444 Zinkfarbe hell Spray ist sparsam im Verbrauch. Eine Schutzschicht von 20 – 30 µm wird bereits durch leichtes Sprühen erreicht.

Anwendung
Bei allen Karosseriearbeiten zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, als Grundierer für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen, zur Beschichtung von Bohr- und Schweißstellen, allgemein als Korrosionsschutz für Metallflächen.

Vorbehandlung Untergrund
Der Untergrund soll trocken, sauber und korrosionsfrei sein.

Überarbeitbarkeit
DINITROL 444 Zinkfarbe hell Spray kann mit Lacken und Korrosionschutzprodukten überappliziert werden. Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

Technische Daten

Farbe	Aluminium
Basis	Zinc / Epoxyester
Dichte	0.84 g/cm^3
Flammpunkt	< - 20°C
Hitzebelastbar bis	ca. 280°C
Verbrauch g/m^3	ca. 150
Zinkgehalt im Trockenfilm	< 30°C
Treibgas	Propan / Butan
Gesamtmetallgehalt im Trockenfilm	ca. 60%
Bindemittel im Trockenfilm	> 30%
SST 30 Mikron Trockenfilm	500 Stunden
Lagerzeit	24 Monate (zwischen 15°C – 25°C)
Erhältlich in	400 ml Spraydose

Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229; Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE 3; H335 H336; Aquatic Chronic 2; H411

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.